



PEINTURE MAT INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

Peinture acrylique de qualité supérieure finition mate intérieure et extérieure.

SUPPORTS ADMIS

En intérieur et extérieur, murs et plafonds.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU 59.1.

OUTILS

Brosse, rouleau microfibre tissé HD de 12mm et Airless buse 519 (Pression 80 à 100 bars maxi). Dilution 3% maximum.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau.

NOMBRE DE COUCHES

2 couches.

RENDEMENT

6 à 8 m² au litre.

SÉCHAGE (À 23°C – 50% HR)

Sec : 2 h.

Recouvrable : 6 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

CONDITIONNEMENT

Seaux de 4 et 15 L

CONSERVATION

18 mois dans un emballage non entamé.

Stocker à l'abri du gel et à l'abri des fortes chaleurs.

BRILLANT SPÉCULAIRE

< 3 % sous un angle de 85°.

RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : classe 2

(perte d'épaisseur du film > 5 µ < 20 µ, après 200 Cycles).

EXTRAIT SEC (EN POIDS)

57%


MASSE VOLUMIQUE

1,5 (Norme EUR PL 004).



AVANTAGES

- Haut Rendement
- Lavable
- Haut pouvoir couvrant
- Qualité supérieure
- Sans odeur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée au risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Réglementation en vigueur :
Norme AFNOR T 36005
FAMILLE I – CLASSE 7b2.

Sécurité :
Produit en phase aqueuse,
non soumis à l'étiquetage.

Directive COV 2004/42/CE
(cat A/a) < 30g/L
Ce produit contient
moins de 1g/L de COV

FABRIQUÉ EN FRANCE